ОПИСАНИЕ

GBC Extra Finitura– готова финна шпакловка

GBC Extra Finitura е готова финна шпакловка базирана на акрилни кополимери.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

- **Супер финна**
- **Финишен слой**
- **Лекота при нанасяне**
- **Лекота при шлайфане**
- **Екологично чист продукт**
- **Много добро поведение при продължително съхранение**

Опаковка: Пластмасови опаковки от 6кг., 25кг.

Разход: С 1кг. GBC Extra Finitura могат да се покрият 8-10 м² на един слой.

Време за изсъхване: 1 час.

без лепнене при 23ºС и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Extra Finitura е готова финна шпакловка базирана на акрилни кополимери.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначена е за вътрешна употреба. GBC Extra Finitura е отличен избор за завършващо покритие върху гипсови мазилки.Може да се използва като цялостна шпакловка върху гипс-картон, и други покрития.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Extra Finitura създава много финна и гладка повърхност, която е идеална основа при боядисване.Подходяща е също така при поправки. GBC Extra Finitura намалява разхода на боята при боядисване.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)- **хомогенна смес;**
- Плътност **(БДС EN ISO 2811-1:2008) – 1650 ± 100кг/м³**;
- Съдържание на нелетливи вещества % ,**(БДС EN ISO 3251:2008) не по-малко от 65 ± 5;**
- pH стойност – **8,0 ± 0,5;**
- Разход **– 8-10 м²/кг.;**
  Време за изсъхване **– 24 часа пълно изсъхване;**

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде суха, добре почистена от мазни петна и да бъде механично здрава.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Extra Finitura се нанася на един или няколко слоя с метална маламашка. Времето на пълно изсъхване е 24 часа при t°на въздуха 23°C и влажност 50%.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1кг. GBC Extra Finitura могат да се покрият 8-10 м².

ОПАКОВКА: Пластмасови опаковки от 5кг., 25кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷30ºC.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Extra Finitura не трябва да се нанася при температура на въздуха под +5C и при влажност на въздуха над 85%. Обработваните повърхности трябва да бъдат защитени в продължение на 24 часа от студ, влага и физически въздействия.