ОПИСАНИЕ

GBC Hidrostop – Течна гума

GBC Hidrostop е еластична хидроизолация за външно и вътрешно приложение- течна гума

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

- **Високо водоотблъскване**
- **Отлична еластичност**
- **Висока адхезия към основата**
- **Лекота при нанасяне**
- **Покрива БДС EN 14891**
- **Алкалоустойчивост**
- **Екологично чист продукт**
- **Приятна миризма**
- **Много добро поведение при продължително съхранение**

Опаковка: 0,75л., 2,5л., 15л.

Разход: С 1л. GBC Hidrostop могат да бъдат покрити 1-2м² за един слой.

Време за изсъхване: 24 часа.

без лепнене при 23ºС и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Hidrostop е еластична хидроизолация за външно и вътрешно приложение.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Може да се използва като хидроизолация в сутерени, мазета и др. помещения под нивото на земята, като се поставя от външната част на стената. GBC Hidrostop е удачен вариант също за тераси, козирки, басейни, канали др. Може да се нанася върху бетон, газобетон, варо- циментови мазилки, дърво, битумни керемиди, галванизирани метални повърхности и др. GBC Hidrostop е крайно покритие, което може да се използва при плоски покриви.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Еластична хидроизолация за външно и вътрешно приложение- течна гума.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид – **хомогенна смес;**
- Плътност **(БДС EN ISO 2811-1) 1350 ± 50кг/м³;**
- Съдържание на нелетливи вещества **%(БДС EN ISO 3251:2008)не по-малко от 70 ± 5;**
- pH стойност **– 8,0 ± 0,5;**
- Вид на филма-**равен, гладък;**
- Блясък **- сатен;**
- Разход **- 1-2м²/л. за един слой;**
- Първоначална якост на сцепление**(БДС EN 14 891) - > 2.0N/mm²;**
- Якост на сцепление след потапяне във вода **(БДС 14 891)- > 2.0N/mm²;**
- Якост на сцепление след потапяне във варно мляко **(БДС 14 891) - > 1.8N/mm²;**
- Якост на сцепление след 25 цикъла на замразяване/размразяване при
  -15ºC **(БДС 14 891) – 1.5N/mm²;**

- Устойчивост на водна струя 1,5bar налягане **(БДС 14 891)- устойчив**

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде чиста, суха, обезпрашена. Трябва да се отстранят мазните петна. Пукнатините трябва да се запълнят.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди същинската работа подготвената основа се грундира, като GBC Hidrostop се разрежда с вода в съотношение 2:1. С така получения продукт обработените повърхности се изчакват да изсъхнат за 24 часа при температура на въздуха 23°C и влажност 50%. След като основата е грундирана се пристъпва към нанасянето на GBC Hidrostop.След като се отвори опаковката се хомогенизира добре с неръждаема бъркалка, след което се нанасят два слоя на кръст , като интервалът за изсъхване между тях е 24 часа при температура на въздуха 23°C и влажност 50%. Нанасянето се извършва с валяк, четка.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Hidrostop могат да се покрият 1-2м².

ОПАКОВКА: Пл.опаковки по 0,75л., 2,5л., 15л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал от 5 до 30ºC.

ПРЕПОРЪКИ: Да не се нанася на влажна основа, в дъждовно време и при температури по-ниски от 5ºC.**След нанасяне да се пази от дъжд и замръзване 24 часа. Да не се нанася върху силно нагрети повърхности.**