

ОПИСАНИЕ

GBC Silkor – силиконов инпрегнатор

GBC Silkor е силиконов импрегнатор на водна основа без органични разтворители.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

- **Лекота при нанасяне**
- **Високо водоотблъскване**
- **Алколоустойчив, UV защита**
- **Дълбокопроникващ**
- **Бързосъхнещ**
- **Екологично чист продукт**
- **Много добро поведение при продължително съхранение**

Опаковка: Пластмасови опаковки от 1л., 5л.

Разход: С 1л. GBC Silkor могат да се покрият 15-20 м² на един слой.

Време за изсъхване: 4-8 часа.

без лепнене при 23°C и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Silkor е силиконов импрегнатор на водна основа без органични разтворители.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Използва се за импрегниране на облицовъчен камък, (травертин, гранит, туфа, гнайс и др.), циментови мазилки (пръскани, хлепани и др.), облицовъчни тухли, керемиди и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Silkor предпазва от осоляване обработените повърхности. Освен това той дава допълнителна UV защита. Обработените повърхности променят слабо цвета си.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)- **хомогенна смес;**
- Плътност **(БДС EN ISO 2811-1:2008) – $1000 \pm 50 \text{ кг/м}^3$;**
- Съдържание на нелетливи вещества % ,**(БДС EN ISO 3251:2008) не по-малко от 8 ± 2 ;**
- рН стойност – **$8,0 \pm 0,5$;**
- Вид на филма-**безцветен;**
- Разход – **$15\text{-}20 \text{ м}^2/\text{л.}$ за един слой;**
Време за изсъхване – **4-8 часа;**
без лепнене при 23°C и
50% отн.влажност,
h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Обработваната повърхност трябва да бъде чиста, суха, обезпрашена. Трябва да се отстранят мазните

петна, плесени, гъбички и мухъл от повърхността преди нанасянето на продукта.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Silkor е готов за работа продукт. Може да се нанася с четка, валик или машинно в зависимост от повърхността която се обработва. При нужда може да се нанесат два или повече слоя (зависи от структурата на обработвания материал). Положеното покритие изсъхва за 4-8 часа (зависи от основата) при температура на въздуха 23°C и влажност 50%.

РАЗХОДНА НОРМА: С 1л. GBC Silkor могат да се покрият 15-20м² на един слой.

ОПАКОВКА: Пластмасови опаковки от 1л., 5л.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30°C.

ПРЕПОРЪКИ: Препоръчваме повърхностите обработени с GBC Silkor да се пазят 24 часа след нанасянето от дъжд. Работата трябва да се извършва при температури не по-ниски от 5°C и не по-високи от 35°C. GBC Silkor не трябва да се нанася върху влажни или мокри повърхности.