

ОПИСАНИЕ

GBC Teranit– Фасадна силиконова грапава мазилка

GBC Teranit е силиконова фасадна мазилка с грапава, зърнеста структура. Предназначена е за външни повърхности, като бетон, газ-бетон, варово-циментови замазки и др., но може да се нанася и като декорация върху вътрешни стени.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

- **Лесна за работа.**
- **Леко се структурира.**
- **Отлична адхезия.**
- **Висока паропропускливост.**
- **Превъзходно водоотблъскване.**
- **Устойчивост на механично въздействие.**
- **UV устойчивост, дълготрайност на цветовете.**
- **Антифунгицидно действие-устойчивост на гъбички, плесени, бактерии и др.**
- **Издържа на миене и мокро триене.**
- **Оцветява се по Колор системите на GBC – над 10 000 цвята.**

Опаковка: 25кг.

Разход: 0,7 – 1,3кг/м².

Време за изсъхване: 24 часа.

без лепнене при 23°C и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Teranit е силиконова фасадна мазилка с грапава, зърнеста структура.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначена е за външни повърхности, като бетон, вароциментови мазилки, газ-бетон и др. Може да се нанася, като декорация върху вътрешни стени.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Teranit е издържлива на неблагоприятни условия – дъжд, морска влага, горещ и студен климат. Притежава дълготрайност на цветовете, като същевременно осигурява добра звуко и топло изолация. Позволява да се почиства.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)- пастообразна смес;
- Плътност **(БДС EN ISO 2811-1:2008) – $1900 \pm 100 \text{ kg/m}^3$** ;
- Съдържание на нелетливи вещества % ,**(БДС EN ISO 3251:2008) не по-малко от 80 ± 5** ;
- Коефициент на топлопроводност (**БДС EN 1745:2012**) **$\lambda > 0,5 \text{ W/mK}$** ;
- Паропропускливост (**БДС EN 7783-2:2011**) клас **V2**;
- водна абсорбация (**БДС EN 1062-3:2008**) клас **W2**;
- Адхезия **(БДС EN 1015-12:2409) $> 0,3 \text{ MPa}$** ;
- Реакция на огън (**БДС EN 13501: 2007+A1**),Евроклас **C (БДС 15824:2009 Note 2)**

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Преди нанасяне на GBC Teranit повърхностите трябва да са добре почистени от стара мазилка (боя),

добре да се шпакловат и задължително да се обработят с грунд GBC Izonit после с грунд GBC Silikorit Grund или GBC Suprosil.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Teranit е готов за употреба и не се разрежда с вода. Преди и по време на работа трябва много добре да се разбърква. За да се получи желания релеф се използва релефен порест валик. Нанася се един слой, който е с дебелина от 2 до 4 мм.

РАЗХОДНА НОРМА: Средният разход е между 0,7-1,3 kg/m². Зависи от височината на релефа, който се придава на завършената повърхност.

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 25 кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30°C.

ПРЕПОРЪКИ: Да не се нанася върху влажна стена, в дъждовно време при температури по-ниски от +5°C. Да не се оставят недовършени повърхности, ако се наложи да се използва мазаческо-бояджийска лента, за да се получи непрекъснатост на покритието. Ако кофите са различни партидни номера предварително да се смесят една с друга, което ги уеднаквява и не се забелязват различия в завършената повърхност. **Да не се нанася мазилка при следните атмосферни условия: силен вятър, силно нагрети повърхности, пряко слънцегреене, студени основи, влажно време, мъгла, дъжд и др. След нанасяне мазилката да се пази от дъжд и замръзване 24 часа. При силно слънцегреене да се използват предпазни мрежи.**