

ОПИСАНИЕ

GBC Textonit Plus – Фасадна акрилна мазилка

GBC Textonit Plus е релефна мазилка на акрилно-кополимерна основа. Нанася се върху гипсови, циментови, вароциментови, газ-бетон и други повърхности.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

- Лесна за работа.
- Леко се структурира.
- Отлична адхезия.
- Висока паропропускливост.
- Превъзходно водоотблъскване.
- Устойчивост на механично въздействие.
- UV устойчивост, дълготрайност на цветовете.
- Антифунгицидно действие-устойчивост на гъбички, плесени, бактерии и др.
- Издържа на миене и мокро триене.
- Оцветява се по Колор системите на GBC – над 10 000 цвята.

Опаковка: 25кг.

Разход: 1-1,2 кг/м².

Време за изсъхване: 18 часа.

без лепнене при 23°C и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Textonit Plus е релефна мазилка на акрилно-полимерна основа.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Подходяща е за външно и вътрешно оформление на жилищни сгради, хотели, ресторанти, обществени сгради, училища, детски градини и други. Нанася се върху бетон, варо-циментови мазилки, газ бетон, гипсови повърхности, гипс-картон и други. Придава декоративен ефект на завършената повърхност. Има отлични прилепващи свойства и помага за прикриването на микропукнатини и неравности по повърхността.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Textonit Plus е издържлива на неблагоприятни условия – дъжд, морска влага, горещ и студен климат. Притежава дълготрайност на цветовете, като същевременно осигурява добра звуко и топло изолация. Позволява да се почиства.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)- пастообразна смес;
- Плътност **(БДС EN ISO 2811-1:2008) – $1850 \pm 100 \text{ kg/m}^3$** ;
- Съдържание на нелетливи вещества % ,**(БДС EN ISO 3251:2008) не по-малко от 80 ± 5** ;
- Коефициент на топлопроводност (**БДС EN 1745:2012**) **$\lambda > 0,5 \text{ W/mK}$** ;
- Паропропускливост (**БДС EN 7783-2:2011**) клас **V2**;
- водна абсорбация (**БДС EN 1062-3:2008**) клас **W2**;
- Адхезия **(БДС EN 1015-12:2409) $> 0,3 \text{ MPa}$** ;

- Реакция на огън (БДС EN 13501: 2007+A1),Евроклас С (БДС 15824:2009 Note 2)

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността, върху която се нанася GBC Texonit Plus трябва да бъде чиста и абсолютно суха, да са отстранени мазните петна, замърсяванията и остатъците от предишните слоеве боя. Пукнатините и неравностите трябва да се шпакловат, след което се нанася грунд, който обезпрашава и уеднаквява структурно повърхността. След него се нанася грунд GBC Suprosil, който уеднаквява цветово повърхността и осигурява по-добро сцепление със следващото покритие.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Texonit Plus се нанася без разреждане, като преди и по време на работа мазилката се разбърква с метална бъркалка. За получаване на желания релеф се използват съответните релефни валяци. След 24 часа GBC Texonit Plus добива окончателен вид.

РАЗХОДНА НОРМА: За покриването на 1м² шпаклована равна повърхност са нужни 1 - 1,2кг.

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 25 кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30°C.

ПРЕПОРЪКИ: Да не се нанася върху влажна стена, в дъждовно време при температури по-ниски от +5°C. Да не се оставят недовършени повърхности, ако се наложи да се използва мазаческо-бояджийска лента, за да се получи непрекъснатост на покритието. Ако кофите са различни партидни номера предварително да се смесят една с друга, което ги уеднаквява и не се забелязват различия в завършената повърхност. **Да не се нанася мазилка при следните атмосферни условия: силен вятър, силно нагрети повърхности, пряко слънцегреене, студени основи, влажно време, мъгла, дъжд и др.** След нанасяне мазилката да се пази от дъжд и замръзване 24 часа. При силно слънцегреене да се използват предпазни мрежи.