ОПИСАНИЕ

GBC Trioks – Extra Gold Clean Master Pro

GBC Extra Gold Clean Master Pro – Премиум фасадна мазилка с ниска склонност към замърсяване. Благодарение на специалния си състав не позволява задържане на замърсяване върху повърхността си. Активно се самопочиства по време на дъжд. Много добра паропропускливост - дишащо покритие.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

- **Ниска склонност към замърсяване - активно самопочистване.**
- **Лесна за работа.**
- **Леко се структурира.**
- **Отлична адхезия.**
- **Висока паропропускливост – дишащо покритие.**
- **Превъзходно водоотблъскване.**
- **Устойчивост на механично въздействие.**
- **UV устойчивост, дълготрайност на цветовете.**
- **Антифунгицидно действие-устойчивост на гъбички, плесени, бактерии и др.**
- **Издържа на миене и мокро триене.**
- **Оцветява се по Колор системата на GBC CS-300, всички групи и по специализирания каталог.**

Опаковка: 25кг.

Разход: Виж техническата характеристика.

Време за изсъхване: 24 часа.

без лепнене при 23ºC и

50% отн.влажност,

h, не повече от (БДС EN ISO 3678)

Публикувано м.Февруари 2017г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Extra Gold Clean Master Pro е фасадна декоративно защитна мазилка. Тя се предлага в две структури – драскана и влачена.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Подходящ е за външно и вътрешно оформление на жилищни сгради, хотели, ресторанти, обществени сгради,училища,детски градини и други. Нанася се върху бетон, варо-циментови мазилки, газ бетон, гипсови повърхности, гипс-картон и други.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: GBC Extra Gold Clean Master Pro е издържлива на неблагоприятни условия – дъжд, морска влага, горещ и студен климат. Притежава дълготрайност на цветовете, като същевременно осигурява добра звуко и топло изолация. Позволява да се почиства.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Външен вид (визуално)- **пастообразна смес;**
- Плътност **(БДС EN ISO 2811-1:2008) – 1800 ± 100кг/м³**;
- Съдържание на нелетливи вещества % ,**(БДС EN ISO 3251:2008) не по-малко от 85%;**
- Коефициент на топлопроводност **(БДС EN 1745:2012) λ> 0,5 W/mK;**
- Паропропускливост **(БДС EN 7783-2:2011) клас V2**;
- водна абсорбация **(БДС EN 1062-3:2008) клас W2, W3**;
- Адхезия **(БДС EN 1015-12:2409) > 0,3MPa;**
- Реакция на огън **(БДС EN 13501: 2007+A1),Евроклас C (БДС 15824:2009 Note 2)**

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Повърхността трябва да бъде суха, чиста и гладка. За тази цел трябва да се отстранят мазните петна, замърсяванията и остатъците от предишни слоеве боя (мазилка), за да се запълнят цепнатините и неравностите. След това последователно се нанасят грундовете GBC Izonit и GBC Suprosil (при използване на цветна мазилка GBC Extra Gold Clean Master Pro, грунда GBC Suprosil предварително се оцветява в цвят), които осигуряват еднородна повърхност за GBC Extra Gold Clean Master Pro. При полагане на GBC Silikon pro се използва грунд GBC Silikorit grund. При полагане на GBC Silikat pro се използва грунд GBC Si-gard.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: Преди употреба GBC Extra Gold Clean Master Pro се разбърква добре с неръждаема бъркалка. При нужда може да се добави известно количество вода по преценка. GBC Extra Gold Clean Master Pro се нанася с неръждаема маламашка, като 5-15 минути след нанасянето й (това време зависи от температурата на въздуха) се оформя окончателният вид на GBC Extra Gold Clean Master Pro.

РАЗХОДНА НОРМА: За покриването на 1м² шпаклована равна повърхност са нужни:

TRIOKS - драскана	***TRIOKS F - влачена***
- дребна 1мм - 2÷2,5кг	- дребна 1,5мм - 2,5÷2,8кг
- средна 1,5мм – 2,5÷3кг	- средна 2мм - 2,8÷3,2кг
- едра 2мм - 3÷3,5кг	- едра 2,5мм – 3,2÷3,7кг

ОПАКОВКА: Пл.кофи по 25 кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съдът се съхранява плътно затворен на сухо място, като температурата на съхранение трябва да бъде в интервал +5 ÷ 30ºС.

ПРЕПОРЪКИ: Да не се нанася върху влажна стена, в дъждовно време при температури по-ниски от +5ºС. Да не се оставят недовършени повърхности, ако се наложи да се използва мазаческо-бояджийска лента, за да се получи непрекъснатост на покритието. Ако кофите са различни партидни номера предварително да се смесят една с друга, което ги уеднаквява и не се забелязват различия в завършената повърхност. **Да не се нанася мазилка при следните атмосферни условия: силен вятър, силно нагряти повърхности, пряко слънцегреене, студени основи, влажно време, мъгла, дъжд и др. След нанасяне мазилката да се пази от дъжд и замръзване 24 часа. При силно слънцегреене да се използват предпазни мрежи.**