

ОПИСАНИЕ

GBC Terrax Plus Gray Extra Flex- Циментово лепило клас C2TES1 сиво

GBC Terrax Plus Gray Extra Flex е сиво високоякостно, еластично неорганично свързано лепило.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

- Съдържа фибри
- Еластично- клас C2TES1
- Външни и вътрешни стенни облицовки
- С намалено приплъзване
- Хидро и мразоустойчиво
- Минерална основа
- Екологично чист продукт
- Лесно за работа
- Отлична адхезия към основата
- Висока якост при сцепление с камък
- Отговаря на БДС EN 12004

Опаковка: Хартиени торби от 25 кг.

Разход: В зависимост от размера на използваните плочи и неравността на основата: 2-4кг/м².

Време за съхнене: 24 часа.

Публикувано м.Март 2020г.

Отменя и замества всички предишни издания

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: GBC Terrax Plus Gray Extra Flex е сиво високоякостно, еластично неорганично свързано лепило с намалено приплъзване.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОДУКТА: Предназначено е за лепене на фаянс, теракот, гранитогрес (вкл.60x60), мрамор и др. стенни облицовки върху бетон, циментови замазки, хоросан, гипс-картон и др.

СВОЙСТВА НА ПРОДУКТА: Циментово лепило с подобрени характеристики и намалено приплъзване- клас C2TES1, по БДС EN 12004. Притежава висока якост на открито и закрито. Удобно за работа. Еластично, отдава при линейни разширения и свивания на основата.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА: Екологично чист продукт. Не се класифицира като опасен.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Висока начална якост на сцепление при опън **(БДС EN 1348)- $\geq 1\text{N/mm}^2$;**
- Висока якост на сцепление при опън след потапяне във вода **(БДС EN 1348) - $\geq 1\text{N/mm}^2$;**
- Висока якост на сцепление при опън след термично третиране**(БДС EN 1348)- $\geq 1\text{N/mm}^2$;**
- Висока начална якост на сцепление при опън, след цикли замръзване/размразяване **(БДС EN 1348)- $\geq 1\text{N/mm}^2$;**
- Отворено време: якост на сцепление при опън**(БДС EN 1348)- $\geq 0,5\text{N/mm}^2$** след не по-малко от 30 min.;
- Плъзгане **(БДС EN 1308)- $\leq 0,5\text{mm}$;**
- Реакция на огън **(БДС EN 13501-1) клас A1.**

Всички посочени резултати са при температура на въздуха 23°C и относителна влажност на въздуха 50 ± 5%, след 28 дни.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА: Основата трябва да бъде суха, чиста и здрава. Да се премахнат мазните петна. При нужда се грундира с GBC Uni grund.

ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА И ПРИЛОЖЕНИЕ: GBC Terrax Plus Gray Extra Flex се разбърква с метална бъркалка в съотношение 100 части суха смес и 28-30 части вода. Времето за “узряване” на така приготвената смес е 6-8 минути. Времето за работа на вече приготвената смес е около 5 часа, а отвореното време е 20 минути.

РАЗХОДНА НОРМА: В зависимост от размера на използваните плочи и неравността на основата: 2-4кг/м².

ОПАКОВКА: Хартиени торби от 25 кг.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранява се в закрити и сухи складови помещения.

ПРЕПОРЪКИ: GBC Terrax Plus Gray Extra Flex се използва в тем. интервал от +5°C до +30°C .